



Технические характеристики:

Класс прочности, не менее/не более, МПа	42,5 / 62,5
Начало схватывания, не ранее, мин	60
Добавки, %	5
Температура проведения работ, °С	+5...+30
Упаковка, кг	50

Портландцемент ЦЕМ I 42,5
ГОСТ 31108-2003

Область применения:

Рекомендуется для ответственных строительных работ при выполнении проектов повышенной сложности. Применяется при бетонировании нагруженных стен, колонн и перекрытий, а также для клеевых, кладочных и ремонтных растворов с повышенной прочностью сцепления. Соответствует ГОСТ 31108-2003.

Способ приготовления раствора:

Перед добавлением воды тщательно размешайте сухую смесь. Вода подбирается в зависимости от влажности песка, щебня и требуемой пластичности смеси: для цементно-песчаных растворов 0,4 части воды на одну часть цемента (ориентировочно); для бетона - 0,5 части воды на одну часть цемента (ориентировочно).

Утилизация:

Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или вместе с затвердевшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

Срок хранения:

В сухих условиях, на поддонах и фирменной упаковке – 2 месяца со дня изготовления.

Масса нетто 50±1 кг дата расфасовки (штамп)

Расфасовщик: ООО «Фаворит»

140053, Россия, Московская область, г. Котельники, мкр.Силикат, д.41

Техническая консультация: тел. +7(925) 518-71-03.

Многоканальный: тел. +7(495)988-43-35.

Сайт: www.deluxe-ccc.ru; e-mail: favorit_ccc@mail.ru, logist@deluxe-ccc.ru

Производитель бумажных мешков: ООО «Европак»

Тел.: +7(495)550-60-60, 551-17-45; факс +7(495)550-11-26 europak@list.ru; www.euro-pak.com